CE	SCHEDA DI MARCATURA CE	All. al DDT n° .....
	Nome commerciale: **STABILIZZATO 0/50**	**Data:** .....
		Scheda CE riferita a: DoP-2025-01

CHIESA & BERTOLINI SRL

Via Roma, 112 - 23012 Castione Andevenno (SO)
Sito di Produzione: Via Mareggio 260 - 23012 Castione Andevenno (SO)
25

EN 13242
Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		**UNI EN 13242**
Descrizione dell'aggregato		frazione unica
Dimensioni	d/D	0/40
Categoria granulometrica		G_A85
Categoria di tolleranza		-
Forma delle particelle		
Indice di appiattimento	FI	FI_{20}
Indice di forma	SI	SI_{40}
Massa Volumica delle particelle		
ρ Massa volumica in mucchio	Mg/m^3	NPD
ρ_a Massa volumica apparente dei granuli	Mg/m^3	2,67
ρ_{rd} Massa volumica dei granuli pre-essiccati	Mg/m^3	2,35
ρ_{ssd} Massa volumica dei granuli saturi sup. asciutta	Mg/m^3	2,47
Assorbimento di acqua	WA_{24}	4,99
Pulizia - passante 0,063 mm	%	7,1
Contenuto di polveri	f	f_9
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia	SE	$SE4_{33}$
Qualità delle polveri - Blu di metilene	MB	$MB_{1,5}$
Contenuto di conchiglie	SC	-
Percentuale di superfici frantumate	C	$C_{90/3}$
Spigolosità aggregati fini	E_{CS}	-
Affinità aggregati ai leganti bituminosi		
media a 6 ore	%	-
media a 24 ore	%	-
Resistenza alla frammentazione - Los Angeles	LA	LA_{30}
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura		
Resistenza all'usura - micro-Deval	M_{DE}	$M_{DE}20$
Resistenza alla levigabilità	VL/PSV	-
Resistenza all'abrasione	AAV	-
Abrasione pneumatici scolpiti	A_N	-
Resistenza allo shock termico	V_{LA}	-
Composizione/contenuto		-
Composizione aggregato riciclato		-
Cloruri	%C	-
Solfati sol. in acido	AS	$AS_{0,2}$
Solfati idrosolubili	SS	SS_{NR}
Zolfo	%S/S	S_1
Carbonato	CO_2%	-
Contaminati leggeri	$\%/m_{LPC}$	-
Sostanza humica		Assente
Emissione di radioattività artificiale/naturale		Assente
Rilascio metalli pesanti		Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici		Assente
Rilascio altre sostanze pericolose		Assente
Stabilità di volume		
Ritiro per essiccamento	%WS	-
Durabilità		-
Resistenza gelo-disgelo	F	F_{NR}
Massima degradabilità al $MgSO_4$	MS	MS_{NR}
Durabilità agli agenti atmosferici	SB	-
Durabilità alla reazione alcali-silice	%	-

Documento elaborato da LGV SRL per conto del produttore

Descrizione Petrografica

Materiale naturale proveniente da scavi a composizione prevalentemente silicatica e in piccola parte carbonatica

Litologie	%
Micascisti	37
Gneiss	24
Dioriti	21
Calcari	18

Curva Granulometrica

Apertura mm	Passante %
125,0	100
80,0	100
63,0	100
40,0	98
31,5	92
20,0	79
16,0	67
12,5	58
10,0	53
8,0	45
4,0	31
2,0	25
1,0	20
0,500	16
0,250	10
0,063	7,1

Scheda CE aggiornata al

22/07/2025