CE	SCHEDA DI MARCATURA CE	All. al DDT n° .....
	Nome commerciale: **EoW Frantumato Naturale 0/80**	**Data:** .....
		Scheda CE riferita alla DoP EoW 01-2026 Lotto 1 / CASTIONE ANDEVENNO

R.M. SCAVI srl

Sede Legale: Via G. Marconi, 70 - 23011 Ardenno (SO)

Campagna mobile di Castione Andevenno (SO) – Via Mareggio 260 – Impianto Chiesa e Bertolini Srl

14

EN 13242:2008

Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		**EN 13242**		
Descrizione dell'aggregato		In frazione unica		
Dimensioni	d/D	0/80		
Categoria granulometrica		G_A85		
Categoria di tolleranza		-		
Forma delle particelle				
Indice di appiattimento	FI	FI_{20}		
Indice di forma	SI	SI_{40}		
Massa Volumica delle particelle				
ρ Massa volumica in mucchio	Mg/m^3	NPD		
ρ_a Massa volumica apparente dei granuli	Mg/m^3	2,65		
ρ_{rd} Massa volumica dei granuli pre-essiccati	Mg/m^3	2,43		
ρ_{ssd} Massa volumica dei granuli saturi sup. asciutta	Mg/m^3	2,51		
Assorbimento di acqua	WA_{24}	3,38		
Pulizia - passante 0,063 mm	%	7,0		
Contenuto di polveri	f	f_7		
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia	SE	$SE4_{44}$		
Qualità delle polveri - Blu di metilene	MB	$MB_{0,8}$		
Contenuto di conchiglie	SC	SC_{NR}		
Percentuale di superfici frantumate	C	$C_{90/3}$		
Spigolosità aggregati fini	E_{CS}	-		
Affinità aggregati ai leganti bituminosi				
media a 6 ore	%	-		
media a 24 ore	%	-		
Resistenza alla frammentazione - Los Angeles	LA	LA_{35}		
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura				
Resistenza all'usura - micro-Deval	M_{DE}	$M_{DE}25$		
Resistenza alla levigabilità	VL/PSV	-		
Resistenza all'abrasione	AAV	-		
Abrasione pneumatici scolpiti	A_N	-		
Resistenza allo shock termico	V_{LA}	-		
Composizione/contenuto				
Composizione aggregato riciclato		vedi tabella		
Cloruri	%C	-		
Solfati sol. in acido	AS	$AS_{0,2}$		
Solfati idrosolubili	SS	$SS_{0,2}$		
Zolfo	%S/S	S_1		
Carbonato	CO_2%	-		
Contaminati leggeri	$\%/m_{LPC}$	-		
Sostanza humica		Assente		
Emissione di radioattività artificiale/naturale		Assente		
Rilascio metalli pesanti		Assente		
Rilascio idrocarburi poliaromatici		Assente		
Rilascio altre sostanze pericolose		Assente		
Stabilità di volume				
Ritiro per essiccamento	%WS	-		
Durabilità				
Resistenza gelo-disgelo	F	F_{NR}		
Massima degradabilità al $MgSO_4$	MS	MS_{NR}		
Durabilità agli agenti atmosferici	SB	SB_{NR}		
Durabilità alla reazione alcali-silice	%	-		

DM 127/24 allegato 2 (art. 4)
campo di utilizzo
A - B

Descrizione Petrografica
Aggregato riciclato

Composizione aggregato riciclato	
Rc	$R c_5$
Rcug	$R cug_{90}$
Rb	$R b_{10-}$
Ra	$R a_{1-}$
Rg	$R g_{2-}$
X	X_{1-}
FL	FL_{5-}

Curva Granulometrica	
Apertura mm	Passante %
125,0	100
80,0	88
63,0	81
40,0	55
31,5	47
20,0	43
16,0	40
10,0	32
8,0	29
4,0	22
2,0	19
1,0	16
0,500	13
0,063	7,0

Scheda CE aggiornata al

01/04/2026