CE

1982

CHIESA & BERTOLINI S.r.l.

S.L. Via Roma, 112 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO)

U.P. Via Meriggio, 260 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO)

08


N° 1982 - CPR - 148

SABBIA

Aggregati per malte EN 13139:2002/AC:2004

Forma dei granuli			
	1 Indice di appiattimento	*FI*	***FI*** $_{NPD}$
	2 Indice di forma	*SI*	***SI*** $_{NPD}$
Dimensione dei granuli			
	Classificazione	*d/D*	***0/4***
Massa volumica dei granuli SSA		*Mg/m* ^{3}	***2,77***
Pulizia			
	1 Contenuto di conchiglie	*SC*	***Assenti***
	2 Contenuto in polveri		***Categoria 2***
	3 Equivalente in sabbia	*SE*	***SE = 81%***
	4 Valore di blu	*MB*	***MB 0,25***
Composizione / contenuto			
	1 Cloruri	*%C*	***0,12***
	2 Solfati solubili in acido	*AS*	***AS*** $_{0,2}$
	3 Zolfo totale	*%S*	***S*** $_1$
	4 Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	*Idrossido di sodio*	***Assente***
		Acido fulvico	***Assente***
		Contaminanti organici	***Assente***
		Impurezze organiche leggere	***Assente***
Stabilità di volume		*%WS*	***NPD***
Assorbimento di acqua		*%WA*	***0,89***
Sostanze pericolose			
	1 Emissione di radioattività	*Secondo legislazione vigente*	***Assente***
	2 Rilascio di metalli pesanti		***Assente***
	3 Rilascio di carbonio poliaromatico		***Assente***
	4 Rilascio di altre sostanze		***Assente***
Durabilità al gelo/disgelo			***MS*** $_{NPD}$ ***/ F*** $_{NPD}$
Durabilità alla reattività alcali-silice			***RA*** $_1$

Granulometria Tipica



Stacci	% Passante
0,063	*4,2*
0,125	*9,1*
0,25	*19,8*
0,5	*35,7*
1	*57,6*
2	*80,9*
4	*98,8*
5,6	*99,8*
6,3	*99,9*
8	*100,0*
10	*100,0*

ETICHETTA ELABORATA DA **LABOSERVICE S.R.L.** PER CONTO DEL PRODUTTORE

Valori aggiornati
a Ottobre 2025